

GRAFIPRINT WANDDEKORATIONSFOLIE

REFERENZ P231HT – SMERIGLIO



Herausgabe vom 15. Mai 2019

VORLÄUFIGE SPEZIFIKATIONEN

Beschreibung

GrafiPrint P231HT ist eine cadmiumfreie, polymer kalandrierte, weiße matte Weich-PVC Folie mit SMERIGLIO Struktur, ohne Klebestellen, speziell entwickelt für Wanddekoration. Die Folie ist bedruckbar auf Solventdruckern (Eco/Mild/Hard), Latexdruckern und UV-Druckern. GrafiPrint P231HT ist mit einem HIGH TACK druckempfindlichen Acrylkleber versehen. Dieser Kleber wird von einem hochwertigen Releaseliner geschützt.

Zusammensetzung

Folie : 215 µm starke polymer kalandrierte weiße matte PVC Folie mit SMERIGLIO Struktur
 Kleber : transparenter high tack druckempfindlicher Acrylkleber
 Rückenpapier : "clay-coated" Papier von 120 gr/m²

Anwendung

Die GrafiPrint P231HT PVC Folie mit SMERIGLIO Struktur ist für Innen- und Außenwanddekoration direkt auf verputzten oder gestrichenen Wänden, auf Gipsplatten, auf Trennwänden, usw... gemeint. Wir können aber nicht die Haftung auf jeder Untergrund garantieren. Wir raten unseren Kunden immer die Brauchbarkeit des Materials für ihre Anwendung zu testen.

Die GrafiPrint P231HT PVC Folie ist kompatibel mit Solvent (eco/mild/hard), Latex und UV-Tinten. Wenn Sie auf dem Material drucken, sollten Sie speziell auf die Temperatureinstellungen der Heater achten. Wir empfehlen eine Heater-Temperatur zwischen 35°C und 45°C. Die Temperature können erhöht werden, unter der Bedingung, daß das Material völlig flach bleibt.

Um ein gutes Druckergebnis zu erzielen, raten wir Ihnen größere Tintenmengen zu drucken, was zu eine hohe Farbsättigung führt.

Lassen Sie den Ausdruck genügend trocknen, bevor Sie ihn weiter verarbeiten (laminieren, montieren), weil die Charakteristiken des Materials möglichst nicht dieselben sind, so lange die Lösemittelrückstände nicht verdunstet sind. Die geforderten Trockenzeiten variieren von 24 bis 72 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen und Tintentyp/Menge.

Produktspezifikationen

Technische Eigenschaften bei einer relativen Feuchtigkeit von 50 ± 5 % und einer Temperatur von 23 ± 2°C.

		Testmethode	Ergebnis
1.	Dicke¹ Dicke Folie Dicke Folie + Kleber + Papier	Din53370 Din53370	215 µm 375 µm
2.	Dehnungswiderstand bei Bruch² Längs Quer	Din53455 Din53455	> 150 % > 150 %
3.	Maßstabilität³	Finat 14	< 0,50 mm
4.	Glanzgrad (Gloss) Maximum Glanzgrad (Meßwinkel 85°)	Din67530	< 15 GU (gloss units)
5.	Klebkraft⁴ Nach 20 Minuten Nach 24 Stunden	Finat 1 Finat 1	12 N/25mm 16 N/25mm
6.	Quickstick⁵	Finat 9	12 N
7.	Erwartete Halbarkeit im Außenbereich⁶	-	bis 3 Jahre
8.	Temperaturbereich Bei der Montage Während der Einsatzdauer	- -	+10°C bis +35°C -15°C bis +60°C
9.	Druckfarbe des Logos auf Abdeckpapier	-	grau
10.	Entzündlichkeit Angebracht auf Aluminium, Glas, Stahl = selbsterlöschend		

Lagerungshinweise

Alle Grafiprint Materialien sollen stets in der Originalverpackung und mit dem mitgelieferten Kantenschutz gelagert werden (vorzugsweise vertikal).

Um einen Qualitätsverlust zu vermeiden, sollen die Grafiprint Druckfolien zudem bei einer Temperatur zwischen 10 und 20°C und einer relativen Feuchtigkeit von 50 % gelagert werden. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit zwei Jahre.

Weitere Hinweise

Empfohlene Temperatureinstellungen auf (Eco) Solventdruckern : Falls die Grafiprint Medien auf einem (Eco) Solventdrucker eingesetzt werden, sind die Temperatureinstellungen des Druckers besonders wichtig. Abhängig von den Umgebungsbedingungen, der Tintenmenge und der gewünschten Druckqualität raten wir auf diesen Druckern eine Vorheiztemperatur zwischen 35°C und 45°C einzustellen. Diese Temperatur kann höher eingestellt werden, wenn das Material dabei weiter plan liegt. Eine zu hohe Temperatur kann zu schlechteren Druckergebnissen und zu Farbunterschieden führen, weil das Material weicher wird. Weiterhin können dann die Transporträder des Druckers das Material beschädigen und aufgrund mangelhafter Planlage kann es dann zu Beschädigungen des Druckkopfes kommen. Dasselbe gilt bei der Verwendung einer Nachheizung (Trockner). Wir empfehlen eine Nachheiztemperatur, die etwa 5°C bis 10°C höher liegt, als die Vorheiztemperatur. Dabei ist aber auch hierbei zu beachten, dass die eingestellte Temperatur nicht zur Welligkeit des Druckmediums führt. Generell sollte die Temperatur der beiden Heizungen unter Berücksichtigung der Planlage so hoch wie möglich eingestellt werden, um eine optimale Druckqualität zu erzielen.

Empfohlene Trockenzeiten : Es ist besonders wichtig, daß Audrücke, die auf einem (Eco) Solventdrucker gedruckt wurden, genügend austrocknen bevor Sie sie laminieren oder verkleben. Achten Sie dabei auf eine gute Belüftung des Materials ! Für standard Ausdrücke soll mit einer Trockenzeit von 24 bis 48 Stunden gerechnet werden. Bei sehr dunklen Ausdrücken oder extrem großen Tintenmengen auf dem Material ist eine Trockenzeit von 48 bis 72 Stunden erforderlich.

Tintenmenge : Durch die Verwendung von großen Mengen Lösemitteltinte beim Druck können die Lösemittel aus der Drucktinte die Tinte des Rückseitendrucks auf dem Silikonpapier anlösen. Sollte das Material nach dem Druck zu schnell aufgerollt werden, kann der Rückseitendruck auf dem Druckbild sichtbar werden.

Folienfarben : Weil die Farbe der Folie bei jeder Produktion äußerst gering abweichen kann, raten wir Ihnen, keine Folien verschiedener Batchnummer in einem selben und kritischen Auftrag zu verwenden. Die dazu in Betracht zu nehmen Nummer besteht aus den ersten 5 Ziffern der 7-ziffrigen Batchnummer.

Überlappend verkleben : Folien, die mit (eco)-Solventtinten gedruckt wurden, können überlappend verklebt werden, unter der Bedingung, daß die Folien genügend ausgetrocknet sind, und die Überlappung auf der richtigen Weise gemacht wird. Das heißt, daß die überlappenden Teile nach der Verklebung noch mal gründlich nachgeheizt und extra festgedrückt werden. Folien, die mit Latex Tinten gedruckt wurden, werden vorzugsweise nicht überlappend verklebt.

Bitte beachten

Die Daten in diesem Produktdatenblatt basieren auf Tests, die durch Grafityp ausgeführt werden, und die Grafityp für zuverlässig und Marktrelevant hält. Die Daten stellen immer einen Durchschnittswert, einen Mindestwert oder einen Höchstwert dar. Die Daten dienen zur Information und lassen keine Ableitung rechtlich verbindlicher Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu. Weiterhin entbinden die Daten den Verwender nicht von eigenen Tests, um die Tauglichkeit des Produktes für die Anwendung zu prüfen.

- 1) Die Dicke der Grafiprint Materialien kann ein Wenig variieren. Der angegebene Wert ist ein Durchschnittswert, der sich aus einer Reihe von Messungen ergibt.
- 2) Der Dehnungswiderstand bei Bruch der Grafiprint Materialien kann ein Wenig variieren. Der angegebene Wert ist ein Mindestwert, der sich aus einer Reihe von Messungen ergibt.
- 3) Die Maßstabilität ist der Schrumpf des unbedruckten Materials in mm. Um diesen Wert zu messen, wird die Folie auf Aluminium (100x100mm) verklebt, und 48 Stunden in einen Heißluftofen einer Temperatur von 70°C ausgesetzt (= Finat 14 Methode, angepaßt an eigenes intern entwickeltes Verfahren). Der angegebene Wert ist ein Höchstwert, der sich aus einer Reihe von Messungen ergibt.
- 4) Zur Messung der Klebkraft wird die Folie auf Glas verklebt. Nach 20 Minuten und nach 24 Stunden wird die Folie in einem Winkel von 180° und mit einer Geschwindigkeit von 300 mm/min. wieder entfernt. Der angegebene Wert ist ein Durchschnittswert, der sich aus einer Reihe von Messungen ergibt.
- 5) Der "Quickstick" ist die direkte Klebkraft, gemessen auf Glas. Der angegebene Wert ist ein Durchschnittswert, der sich aus einer Reihe von Messungen ergibt.
- 6) Die erwartete Haltbarkeit im Außenbereich gilt für mitteleuropäisches Normalklima und bei vertikaler Verklebung. Bei nicht-vertikalen Anwendungen kann die Lebensdauer bis 50% kürzer sein. Die Messung der Haltbarkeit der Grafityp Folien basiert auf einer professionellen Verklebung auf einem trocknen, fettfreien und geeigneten Untergrund. Tropische Bedingungen oder der Einsatz in der Nähe von chemischen Emissionen kann die Lebensdauer ungünstig beeinflussen.

Die Qualität Ihres Ausdrucks ist nicht nur vom Grafiprint Medium, sondern auch von vielen anderen Faktoren (Drucker, Tintenqualität, Drucksoftware, ICC-Profil, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit, usw...) abhängig. Daher kann Grafityp nicht für das endgültige Druckergebnis garantieren oder verantwortlich gemacht werden.

Die in unserer Kompatibilitätsliste erwähnten Materialien sind unter normalen Bedingungen getestet worden, und die Ergebnisse dienen nur als Hilfeleistung. Änderungen sind jederzeit möglich.

Für weitere detaillierte Informationen verweisen wir zudem auf unseres allgemeine "Grafiprint Garantiezertifikat" und unsere "Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen".