

GRAFIPRINT LAMINATE

REFERENZ LAMPU38

HERAUSGABE 15.07.2026



BESCHREIBUNG

Grafiprint LAMPU38 ist eine transparente glänzende thermoplastische Polyurethan Laminatfolie mit permanentem Kleber.

ANWENDUNG

Das ultradünne Grafiprint LAMPU38 thermoplastische polyurethan Laminat wurde speziell entwickelt zum Schutz von Ausdrucken, die auf der Grafiprint PU50C Comfort Folie gedruckt wurden, und ist geeignet für langfristigen Außengebrauch unter den extremsten Bedingungen.

→ INNEN-/AUßENGEBRAUCH

ZUSAMMENSETZUNG

FOLIE

38µm transparente glänzende thermoplastische polyurethan Laminatfolie.

KLEBER

Transparenter permanenter druckempfindlicher lösemittelbasierter Acrykleber.

RELEASE LINER

Transparenter Release Liner (112 g/m²)

PRODUKTVORTEILE

- Sehr guter Schutz Indoor und Outdoor
- Leistet einen großen Beitrag zur UV-Resistenz Ihrer Ausdrücke.
- Besonders dünn – stark verformbar

KOMPATIBLE DRUCKMEDIEN

Grafiprint LAMPU38 wird zum Schutz der Grafiprint Druckfolie PU50C empfohlen.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Technische Eigenschaften

RELATIVE FEUCHTIGKEIT

50 ± 5%

TEMPERATUR

23 ± 2°C

- 1 Dicke Folie (1)
Dicke Folie + Kleber + Release Liner
- 2 Dehnungswiderstand bei Bruch (längs) (2)
Dehnungswiderstand bei Bruch (quer)
- 3 Maßstabilität (3)
- 4 Klebkraft nach 20 Minuten (4)
Klebkraft nach 24 Stunden
- 5 Quickstick (5)
- 6 Max. Haltbarkeit im Außenbereich (6)
- 7 Temperaturbereich bei der Montage
Temperaturbereich während der Einsatzdauer
- 8 Druckfarbe des Logos auf Release Liner
- 9 Entzündlichkeit

Angebracht auf Aluminium, Glas, Stahl = selbsterlöschend

TESTMETHODE	ERGEBNIS
Din53370	38µm 170µm
Din53455	>250% >250%
Finat 14	< 0,1mm
Finat 1	11 N/25mm 13 N/25mm
Finat 9	10 N
-	5-6 Jahre (vertikal)
-	+10°C bis +35°C -25°C bis +80°C
-	Grau

(1) Durchschnittlich (2) Minimum (3) Maximum (4) Durchschnittlich (5) Durchschnittlich (6) mitteleuropäische Bedingungen

GRAFIPRINT LAMINATE

REFERENZ LAMPU38

HERAUSGABE 15.07.2026



LAGERUNGSHINWEISE

Alle Grafiprint Materialien sollen stets in der Original-Verpackung und mit dem mitgelieferten Kantenschutz gelagert werden (vorzugsweise vertikal).

Um einen Qualitätsverlust zu vermeiden, sollen die Grafiprint Lamine bei einer Temperatur zwischen 10/20°C und einer relativen Feuchtigkeit von 50% gelagert werden. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerfähigkeit zwei Jahre.

KOMPATIBILITÄTSTESTS

Vorangehende Kompatibilitätstests sind immer empfohlen!

WICHTIG

Die Daten in diesem Produktdatenblatt basieren auf Tests, die durch Grafityp durchgeführt werden, und die Grafityp für zuverlässig und Marktrelevant hält. Die Daten stellen immer einen Durchschnittswert, einen Mindestwert oder einen Höchstwert dar. Die Daten dienen zur Information und lassen keine Ableitung rechtlich verbindlicher Zusicherung bestimmter Eigenschaften zu. Weiterhin entbinden die Daten den Verwender nicht von eigenen Tests, um die Tauglichkeit des Produktes für die Anwendung zu prüfen.

Die erwartete Haltbarkeit im Außenbereich gilt für mitteleuropäisches Normalklima und bei vertikaler Verklebung. Bei nicht-vertikalen Anwendungen kann die Lebensdauer bis 50% kürzer sein. Die Messung der Haltbarkeit der Grafityp Folien basiert auf einer professionellen Verklebung auf einem trocknen, fettfreien und geeigneten Untergrund. Tropische Bedingungen oder der Einsatz in der Nähe von chemischen Emissionen kann die Lebensdauer ungünstig beeinflussen.

Für weitere detaillierte Informationen verweisen wir zudem auf unseres allgemeine "Grafiprint Garantiezertifikat" und unsere "Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen".

Änderungen sind jederzeit möglich.