

MATERIALES GRAFIPRINT PARA LA IMPRESIÓN GRAN FORMATO



REFERENCIA M113HT

PUBLICACIÓN 01.09.2020

DESCRIPCIÓN

Grafiprint M113HT es una película de PVC blanca monomérica calandrada mate con adhesivo high tack, para imprimir en impresoras solventes (eco/mild/hard), latex y UV.

COMPOSICIÓN

VINILO

PVC blanco calandrado monomérico mate - 100µm.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico transparente high tack, apropiado para varios superficies.

PROTECTOR ANTIADHERENTE

Papel clay-coated de 120 g/m²

APLICACIÓN

Grafiprint M113HT está destinada para la **decoración mural** interior y exterior (corta duración), sobre paredes enlucidas o pintadas, sobre paneles de yeso, etc...

→ INTERIOR/EXTERIOR

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Buena adhesión en varias superficies.

LAMINADOS COMPATIBLES

Grafiprint M113HT se lamina preferiblemente con uno de los siguientes laminados Grafiprint:

- Grafiprint M010P
- Grafiprint M011P

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Características técnicas

HUMEDAD RELATIVA

50 ± 5%

TEMPERATURA

23 ± 2°C

	MÉTODO	RESULTADO
1 Grosor vinilo (1)	Din53370	100µm
Grosor vinilo + adhesivo + protector antiadherente		245µm
2 Estiramiento hasta ruptura (longitudinal) (2)	Din53455	> 200%
Estiramiento hasta ruptura (transversal)		> 200%
3 Estabilidad dimensional (3)	Finat 14	< 1,00mm
4 Brillo (Minimum – ángulo de medida 85°)	Din67530	< 20 Gloss Units
5 Fuerza de adhesión después de 20 minutos (4)	Finat 1	18 N/25mm
Fuerza de adhesión después de 24 horas		24 N/25mm
6 Rapidez de adhesión (5)	Finat 9	12 N
7 Max. durabilidad al exterior (sin imprimir) (6)	-	Hasta 3 años
8 Margen de temperatura en aplicación	-	+10°C hasta +35°C
Margen de temperatura en uso		-15°C hasta +60°C
9 Impresión del papel posterior	-	Gris
10 Inflamabilidad		
Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se auto extingue		
11 Clasificación de incendios		
DIN EN 13501-1		

(1) Promedio (2) Mínimo (3) Máximo (4) Promedio (5) Promedio (6) Condiciones centroeuropeas

MATERIALES GRAFIPRINT PARA LA IMPRESIÓN GRAN FORMATO

REFERENCIA M113HT

PUBLICACIÓN 01.09.2020

GRAFITYP
makes you stick

INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE

Todos los materiales Grafiprint siempre precisan ser almacenados en su embalaje original con los topes originales (preferiblemente almacenado verticalmente). Para que no se produzca una pérdida de calidad, el vinilo de impresión Grafiprint debe almacenarse en las siguientes condiciones: una temperatura de 10/20°C y una humedad relativa del 50%. En estas condiciones, los materiales Grafiprint pueden almacenarse dos años.

AJUSTES DE IMPRESORA RECOMENDADOS

Si los vinilos Grafiprint están impresos con una impresora (eco) solvente, los parámetros de temperatura son muy importantes. Les recomendamos una temperatura en el pre-calentador entre los 35°C y 45°C dependiendo de las condiciones medioambientales o de la cantidad de tinta requerida en la impresión. La temperatura debe seleccionarse para que el material Grafiprint se mantenga completamente plano. Lo mismo sucede con el post-calentador (secado). Advertimos que esta temperatura debe ser de entre 5°C y 10°C superior a la temperatura del pre-calentador. En general, podemos decir que la temperatura de ambos calentadores puede fijarse tan alta como sea posible, siempre que el material presente ninguna deformación o ondulación.

IMPORTANTE

La información aportada en esta ficha técnica está basada en los tests realizados por Grafityp, y nosotros consideramos que son reales. Ella siempre tiene un margen, entre el valor mínimo y máximo, y debe ser considerada como tal. Es solo para su información, y no da ninguna garantía. Es una decisión del usuario final decidir si es el producto adecuado para cada aplicación concreta.

La duración esperada al exterior se refiere a las condiciones de uso en el centro de Europa y a una aplicación vertical, y solamente se refiere al vinilo propiamente y a la cola del lado posterior. Sin embargo, esto no garantiza la vida útil de una impresión, ya que depende de muchos otros factores, como las tintas utilizadas. Una aplicación no vertical puede reducir la duración de hasta 50%. Esto no sirve para dar una garantía de la duración de la impresión debido a que esta depende de otros muchos factores, tales como la tinta utilizada. La duración esperada de nuestros materiales está basada en una aplicación profesional en una superficie adecuada, limpia, desengrasada y seca. Condiciones tropicales, o el uso de emisiones químicas, pueden actuar en detrimento de la duración.

Acerca de la calidad de la impresión no depende solamente del material Grafiprint, existen otros factores (tales como la impresora, la calidad de las tintas, el software de impresión, los perfiles ICC, la temperatura ambiente, la humedad del aire, etc ...), Grafityp no puede garantizar o ser responsable de una eventual calidad de impresión. Sujeto a modificaciones.

TIEMPOS DE SECADO RECOMENDADOS

Es muy importante que las impresiones realizadas con una impresora (eco) solvente, se sequen suficientemente antes de laminarlas e/o aplicarlas. Asegúrese de que el material esté bien ventilado. Para impresiones estándar, debe tener en cuenta un tiempo de secado de 24 a 48 horas. En caso de una impresión muy oscura o de grandes cantidades de tinta sobre el material, sería ideal un tiempo de secado de 48 a 72 horas.

CANTIDADES DE TINTA

Grandes cantidades de tinta solvente en las impresiones pueden provocar que la tinta traspase a la parte posterior del material. Si el material se enrolla demasiado rápido después de imprimirse, la impresión del lado posterior del material puede hacerse visible.

COLOR DEL VINILO

Dado que el tono del vinilo puede diferir minimamente en cada producción, no es aconsejable utilizar vinilos con diferentes números de producción para el mismo trabajo. El número de referencia a tener en cuenta es el de las primeras cinco cifras del número de producción de 7 cifras en total.