

# GRAFITACK FILM DE SABLAGE

## RÉFÉRENCE SBP

ÉDITION 01.12.2020



### DESCRIPTION

Le film de sablage Grafitack SBP est un film de sablage bleu monomère calandré en PVC, avec adhésif enlevable.

### COMPOSITION

#### FILM

Film de sablage en PVC monomère calandré - 375µm.

#### ADHÉSIF

Adhésif acrylique enlevable, sensible à la pression, de base solvant, avec une excellente résistance contra la lumière UV, les produits chimiques et l'humidité.

#### PAPIER PROTECTEUR

Papier kraft siliconé blanc de 137 g/m².

### APPLICATION

Avec le film de sablage Grafitack SBP vous pouvez facilement découper sur un plotter à découper tous les logos et textes désirés. Ensuite, ils peuvent être sablés en pierre (p.ex. pour des plaques de commémoration, des pierres tombales, etc...), en bois ou en verre.

### → INTÉRIEUR

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Se laisse enlever très facilement, sans traces de colle.

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés techniques

#### HUMIDITÉ RELATIVE

-50 ± 5%

#### TEMPÉRATURE

23 ± 2°C

- 1 Épaisseur film (1)  
Épaisseur film + adhésif + papier protecteur
- 2 Étirage jusqu'à rupture (longueur) (2)  
Étirage jusqu'à rupture (travers)
- 3 Tolérance dimensionnelle (3)
- 4 Adhésion après 20 minutes (4)  
Adhésion après 24 heures
- 5 Quickstick (5)
- 6 Durée de vie max. à l'extérieur (6)
- 7 Limites de température lors de l'application  
Limites de température lors de l'utilisation
- 8 Inflammabilité  
Si appliqué sur aluminium, verre, acier = autoextinguible

(1) Moyenne (2) Minimum (3) Maximum (4) Moyenne (5) Moyenne (6) Conditions en Europe Centrale

### MÉTHODE

### RÉSULTAT

Din53370	375µm 530µm
Din53455	> 180% > 180%
Finat 14	Ne s'applique pas
Finat 1	5 N/25mm 6 N/25mm
Finat 9	10 N
-	Ne s'applique pas
-	+5°C à +35°C 0°C à +60°C

# GRAFITACK FILM DE SABLAGE

## RÉFÉRENCE SBP

ÉDITION 01.12.2020



### INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Tous les matériaux Grafitack doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin d'éviter des pertes de qualité, les matériaux Grafitack doivent aussi être stockés dans les meilleures conditions, c.-à-d. dans une température entre 10/20°C et une humidité relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux Grafitack peuvent être stockés pour une période de deux ans.

### NETTOYAGE SURFACE

Afin d'obtenir un résultat optimal, nous vous conseillons de toujours nettoyer la surface avec isopropanol et/ou d'utiliser un matériel d'application "low-tack"!

### IMPORTANT

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropiques ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement.

Pour de plus amples renseignements, voir nos certificats de garantie.

Sous réserve de modifications.