

GRAFITACK 100 SERIE GLANZENDE KLEUREN

REFERENTIES 1160 tot 1195

UITGAVE 01.12.2020



BESCHRIJVING

De Grafitack 100 serie is een monomeer gekalanderde PVC beletteringsfilm met permanente lijm.

TOEPASSINGSGEBIED

De Grafitack 100 serie werd speciaal ontwikkeld voor korte tot middellange buitentoepassingen (3 tot 5 jaar) op een vlakke ondergrond. Denk daarbij aan reclame-acties op winkelramen, feestdecoraties, seizoenaanbiedingen, werfborden, reclameborden, enz... Daarnaast kan de Grafitack 100 serie voor alle mogelijke binnentoepassingen zoals winkelsignalisatie, beursbelettering, magazijnen, enz... ingezet worden.

SAMENSTELLING

FILM

75µm glanzende monomeer gekalanderde PVC film.

LIJM

Permanente drukgevoelige solventgebaseerde acrylijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.

RELEASE LINER

Gesiliconeerd wit kraftpapier van 120 g/m².

PRODUCTVOORDELEN

- Uitstekende flexibiliteit en perfecte peelbaarheid.
- Ref. 1181 heeft een gekleurde siliconenlaag om het peelen te vergemakkelijken.

→ BINNEN-/BUITENGEBRUIK

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID

-50 ± 5%

TEMPERATUUR

23 ± 2°C

- Dikte film (1)**
Dikte film + lijm + release liner
- Rek tot breuk (productielengte) (2)**
Rek tot breuk (dwars)
- Dimensionele stabiliteit (3)**
- Kleefkracht na 20 minuten (4)**
Kleefkracht na 24 uren
- Quickstick (5)**
- Max. levensduur bij buitengebruik (6)**
- Temperatuurbereik bij aanbrenging**
Temperatuurbereik bij gebruik
- Brandbaarheid**
Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld (2) Minimum (3) Maximum (4) Gemiddeld

TESTMETHODE

RESULTAAT

Din53370	75µm 240µm
Din53455	> 150% > 150%
Finat 14	< 1,00mm
Finat 1	16 N/25mm 20 N/25mm
Finat 9	7 N
-	5 jaar (zwart en wit) 3-5 jaar (kleuren) Hechting 5 jaar
-	+5°C tot +40°C -15°C tot +70°C

(5) Gemiddeld

(6) Midden-Europese omstandigheden

GRAFITACK 100 SERIE GLANZENDE KLEUREN

REFERENTIES 1160 tot 1195

UITGAVE 01.12.2020



OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

REINIGEN ONDERGROND

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken!

FILMKLEUR

Vermits de kleur van de film bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen films met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer.

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die wij door Grafityp uitgevoerd werden en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale toepassing. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur tot 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Meer informatie in onze garantiecertificaten.

Wijzigingen voorbehouden.

GRAFITACK 100 SERIE MATTE KLEUREN

REFERENTIES 1100 tot 1129

UITGAVE 01.12.2020



BESCHRIJVING

De Grafitack 100 serie is een monomeer gekalanderde PVC beletteringsfilm met permanente lijm.

TOEPASSINGSGEBIED

De Grafitack 100 serie werd speciaal ontwikkeld voor korte tot middellange buitentoepassingen (3 tot 5 jaar) op een vlakke ondergrond. Denk daarbij aan reclame-acties op winkelramen, feestdecoraties, seizoenaanbiedingen, werfborden, reclameborden, enz... Daarnaast kan de Grafitack 100 serie voor alle mogelijke binnentoepassingen zoals winkelsignalisatie, beursbelettering, magazijnen, enz... ingezet worden.

SAMENSTELLING

FILM

75µm matte monomeer gekalanderde PVC film.

LIJM

Permanente drukgevoelige solventgebaseerde acrylijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.

RELEASE LINER

Gesiliconeerd wit kraftpapier van 120 g/m².

PRODUCTVOORDELEN

- Uitstekende flexibiliteit en perfecte peelbaarheid.
- Ref. 1100 en 1101 hebben een gekleurde siliconenlaag om het peelen te vergemakkelijken.

→ BINNEN-/BUITENGEBRUIK

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID

-50 ± 5%

TEMPERATUUR

23 ± 2°C

TESTMETHODE

RESULTAAT

1	Dikte film (1) Dikte film + lijm + release liner	Din53370	75µm 240µm
2	Rek tot breuk (productielengte) (2) Rek tot breuk (dwars)	Din53455	> 150% > 150%
3	Dimensionele stabiliteit (3)	Finat 14	< 1,00mm
4	Kleefkracht na 20 minuten (4) Kleefkracht na 24 uren	Finat 1	16 N/25mm 20 N/25mm
5	Quickstick (5)	Finat 9	7 N
6	Max. levensduur bij buitengebruik (6)	-	5 jaar (zwart en wit) 3-5 jaar (kleuren) Hechting 5 jaar
7	Temperatuurbereik bij aanbrenging Temperatuurbereik bij gebruik	-	+5°C tot +40°C -15°C tot +70°C

8 Brandbaarheid

Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld (2) Minimum (3) Maximum (4) Gemiddeld

(5) Gemiddeld

(6) Midden-Europese omstandigheden

GRAFITACK 100 SERIE MATTE KLEUREN

REFERENTIES 1100 tot 1129

UITGAVE 01.12.2020



OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

REINIGEN ONDERGROND

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken!

FILMKLEUR

Vermits de kleur van de film bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen films met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer.

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die wij door Grafityp uitgevoerd werden en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale toepassing. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur tot 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Meer informatie in onze garantiecertificaten.

Wijzigingen voorbehouden.