

GRAFITACK 200/300AE SERIE GLANZENDE KLEUREN

REFERENTIES 1210AE tot 1332AE

UITGAVE 01.12.2020



BESCHRIJVING

De Grafitack 200/300AE serie (glanzend) is een polymeer gekalanderde PVC film met air escape lijmtechnologie.

SAMENSTELLING

FILM

75µm glanzende polymeer gekalanderde PVC film.

LIJM

Transparante permanente drukgevoelige solvent-gebaseerde acryllijm met een hoge weerstand tegen UV-straling, chemische producten en vocht.

RELEASE LINER

Wit gestructureerd clay-coated papier van 145 g/m², dat de film een AIR ESCAPE effect geeft.

TOEPASSINGSGEBIED

De Grafitack 200/300AE serie werd speciaal ontwikkeld voor alle mogelijke buitentoepassingen tot 7 jaar op een vlakke ongeribbelde ondergrond, bv. voor de belettering van auto's, boten en vrachtwagens, voor decoraties van etalageruiten en reclameborden, maar ook voor dagelijks reclamewerk, binnen en buiten.

→ BINNEN-/BUITENGEBRUIK

PRODUCTVOORDELEN

- Air escape technologie, voor een gemakkelijke en snelle verkleving.
- Hoogglanzende kleuren, die steeds voor een prachtig resultaat zorgen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID

-50 ± 5%

TEMPERATUUR

23 ± 2°C

- Dikte film (1)**
Dikte film + lijm + release liner
- Rek tot breuk (productielengte) (2)**
Rek tot breuk (dwars)
- Dimensionele stabiliteit (3)**
- Kleefkracht na 20 minuten (4)**
Kleefkracht na 24 uren
- Quickstick (5)**
- Max. levensduur bij buitengebruik (6)**
- Temperatuurbereik bij aanbrenging**
Temperatuurbereik bij gebruik
- Brandbaarheid**

Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld (2) Minimum (3) Maximum (4) Gemiddeld (5) Gemiddeld (6) Midden-Europese omstandigheden

TESTMETHODE

RESULTAAT

Din53370	75µm 280µm
Din53455	> 150% > 150%
Finat 14	< 0,40mm
Finat 1	13 N/25mm 16 N/25mm
Finat 9	9 N
-	tot 7 jaar
-	+5°C tot +40°C -15°C tot +60°C

GRAFITACK 200/300AE SERIE GLANZENDE KLEUREN

REFERENTIES 1210AE tot 1332AE

UITGAVE 01.12.2020



OPSLAGINSTRUCTIES

Alle Grafitack materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de Grafitack materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafitack materialen tot twee jaar worden opgeslagen.

REINIGEN ONDERGROND

Om een optimaal resultaat te bekomen, raden wij u aan de ondergrond steeds met isopropanol te reinigen en/of een low-tack application tape te gebruiken!

FILMKLEUR

Vermits de kleur van de film bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen films met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferig batchnummer.

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die wij door Grafityp uitgevoerd werden en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale toepassing. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur tot 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Meer informatie in onze garantiecertificaten.

Wijzigingen voorbehouden.