

FICHA TÉCNICA

SERIE GRAFITACK 200/300AE COLORES BRILLANTES

REFERENCIAS 1210AE hasta 1332AE

PUBLICACIÓN 01.12.2020

GRAFITYP
makes you stick

DESCRIPCIÓN

La serie Graftack 200/300AE (brillante) es un film de PVC polimérico calandrado con la tecnología de adhesivo air escape.

APLICACIÓN

La serie Graftack 200/300AE se creó especialmente para todo tipo de aplicaciones exteriores de hasta 7 años en superficies lisas sin ribetear por ejemplo, rotulación en vehículos, barcos y camiones, para decoración de escaparates y vallas publicitarias y también para publicidad interior y exterior.

→ INTERIOR-/EXTERIOR

COMPOSICIÓN

VINILO

Vinilo PVC brillante polimérico calandrado - 75µm.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico transparente permanente, base solvente, sensible a la presión, con una alta resistencia a los rayos UV, los productos químicos y la humedad.

PROTECTOR ANTIADHERENTE

Papel clay-coated estructurado blanco de 145 g/m², con sistema AIR ESCAPE.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Tecnología Air Escape, por una aplicación fácil y rápida.
- Una amplia gama de colores brillantes garantiza siempre un magnífico resultado final.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Características técnicas

HUMEDAD RELATIVA

-50 ± 5%

TEMPERATURA

23 ± 2°C

- | | MÉTODO | RESULTADO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 1 Grosor vinilo (1)
Grosor vinilo + adhesivo + protector antiadherente | Din53370 | 75µm
280µm |
| 2 Estiramiento hasta ruptura (longitudinal) (2)
Estiramiento hasta ruptura (transversal) | Din53455 | > 150%
> 150% |
| 3 Estabilidad dimensional (3) | Finat 14 | < 0,40mm |
| 4 Fuerza de adhesión después de 20 minutos (4)
Fuerza de adhesión después de 24 horas | Finat 1 | 13 N/25mm
16 N/25mm |
| 5 Rapidez de adhesión (5) | Finat 9 | 9 N |
| 6 Durabilidad max. al exterior (6) | - | Hasta 7 años |
| 7 Margen de temperatura en aplicación
Margen de temperatura en uso | - | +5°C hasta +40°C
-15°C hasta +60°C |
| 8 Inflamabilidad | | |

Cuando se aplica sobre aluminio, cristal, acero = se autoextingue

(1) Promedio (2) Mínimo (3) Máximo (4) Promedio (5) Promedio (6) Condiciones centroeuropeas

FICHA TÉCNICA

SERIE GRAFITACK 200/300AE COLORES BRILLANTES

REFERENCIAS 1210AE hasta 1332AE

PUBLICACIÓN 01.12.2020



INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE

Todos los materiales Grafitack siempre necesitan ser almacenados en su embalaje original con los topes originales (y preferiblemente almacenado verticalmente). Para que no se produzca una pérdida de calidad, los materiales Grafitack deben almacenarse en las siguientes condiciones, una temperatura de 10/20°C y una humedad relativa del 50%. En estas condiciones, los materiales Grafitack pueden almacenarse dos años.

LIMPIAR LA SUPERFICIE

Para un resultado óptimo, le recomendamos limpiar siempre la superficie con isopropanos y/o utilizar un papel transfer de baja adherencia!

COLOR DEL VINILO

Dado que el color del vinilo puede diferir minimamente en cada producción, no es aconsejable utilizar vinilos con diferentes números de producción para el mismo trabajo. El número de referencia a tener en cuenta es el de las primeras cinco cifras del número de producción de 7 cifras en total.

IMPORTANTE

La información mencionada en esta ficha técnica está basada en los tests realizados por Grafityp, y nosotros consideramos que son reales. La información siempre representa un margen, entre el valor mínimo y máximo, y debe ser considerado como tal. Esta es solo mencionada para su información, y no da ninguna garantía. Es una decisión del usuario final decidir si es el product adecuado para su particular aplicación.

La duración esperada al exterior se refiere a las condiciones de uso en el centro de Europa y a una aplicación vertical. Una aplicación no vertical puede reducir la duración de hasta 50%. La duración esperada de nuestros materiales está basado en una aplicación profesional en una superficie adecuada, limpia, desengrasada y seca. Condiciones tropicales, o el uso de emisiones químicas, pueden actuar en detriment de la duración.

Para más información, referirse a nuestros certificados de garantía.

Sujeto a modificaciones.