

GRAFIWRAP AMD FILMS GEGOTEN FLUO RACING

REFERENTIES GMx411 tot GMx416

UITGAVE 07.02.2021 – VOORLOPIGE SPECIFICATIES



BESCHRIJVING

De GrafiWrap AMD (Automotive & Deco) Fluo Racing serie, met referenties GMx411 (fluo racing yellow), GMx412 (fluo racing green) en GMx416 (fluo racing red), is een meerlagige gegoten glitterende fluorescerende PVC film. De film is voorzien van een permanente lijm.

SAMENSTELLING

FILM

130-140µm multi-layered gegoten fluo PVC film met een glitterende toplaag.

LIJM

Transparante permanente drukgevoelige solventgebaseerde acryllijm.

RELEASE LINER

Gestructureerd dubbelzijdig PE-coated papier van 145 g/m², dat de film een air escape effect geeft.

TOEPASSINGSGEBIED

Dankzij zijn bijzondere soepelheid en goede vervormbaarheid is de GrafiWrap gegoten fluo racing film geschikt voor het wrappen en beletteren van (race)wagens en vrachtwagens, alsook voor stripings in de automobiel-industrie. Hij is inzetbaar voor binnen- en kortstondige buitentoepassingen.

→ BINNEN-/BUITENGEBRUIK

PRODUCTVOORDELEN

- Geschikt voor alle moeilijke toepassingen, waaronder car wrapping.
- Uitermate geschikt voor gebruik in de race-wereld.
- Air escape technologie.
- Prachtige fluorescerende kleuren.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

RELATIEVE VOCHTIGHEID

50 ± 5%

TEMPERATUUR

23 ± 2°C

- 1 Dikte film (1)
Dikte film + lijm + release liner
- 2 Rek tot breuk (productielengte-richting) (2)
Rek tot breuk (dwarsrichting)
- 3 Dimensionele tolerantie (3)
- 4 Kleefkracht na 20 minuten (4)
Kleefkracht na 24 uren
- 5 Quickstick (5)
- 6 Max. levensduur bij buitengebruik (6)
- 7 Temperatuurbereik bij aanbrenging
Temperatuurbereik bij gebruik
- 8 Brandbaarheid

Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend

(1) Gemiddeld

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Gemiddeld

(5) Gemiddeld

(6) Midden-Europese omstandigheden

TESTMETHODE

RESULTAAT

Din53370	130-140µm 310-320µm
Din53455	> 150% > 150%
Finat 14	< 0,3mm
Finat 1	12 N/25mm 15 N/25mm
Finat 9	8 N
-	beperkt
-	+5°C tot +40°C -15°C tot +90°C

GRAFIWRAP AMD FILMS GEGOTEN COLOUR WAVE

REFERENTIES GMx411 tot GMx416

UITGAVE 07.02.2021 – VOORLOPIGE SPECIFICATIES



OPSLAGINSTRUCTIES

Alle GrafiWrap materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dienen de GrafiWrap materialen bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de GrafiWrap materialen twee jaar worden opgeslagen.

KLEUR VAN DE FILM

De kleur van de GrafiWrap films kan wat afgeven door overpigmentering, maar vermits de film in de massa gekleurd is, heeft dit geen invloed op de UV-bestendigheid en de uiteindelijke kleur van de folie.

Vermits de kleur van de folie bij elke productie minimaal kan verschillen, raden wij u aan geen folies met een verschillend batchnummer in eenzelfde en kritische opdracht te gebruiken. Het daartoe in aanmerking te nemen nummer bestaat uit de eerste 5 cijfers van het 7-cijferige batchnummer.

BELANGRIJK

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor buitengebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenging. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur met 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

De levensduur kan ook verschillend zijn naargelang de kleur (i.v.m. pigmentatie).

Meer informatie hierover in onze garantiecertificaten.

De GrafiWrap films mogen enkel op een onbeschadigde, originele laklaag aangebracht worden. Grafityp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade tijdens de aanbrenging of verwijdering, indien de films gebruikt worden op een niet-originele of nadien aangebrachte laklaag.

Wijzigingen voorbehouden

AANBRENGING

Bij de aanbrenging van de films is het belangrijk dat de juiste technieken gebruikt worden om het materiaal te verwarmen. Voor meer "tips & tricks" over de aanbrenging van de GrafiWrap films verwijzen wij graag naar onze website (www.grafityp.com → Downloads → Handleidingen).

VERWIJDEREN

Om de film te verwijderen dient u hem grondig te verwarmen, om lijmtransfer tegen te gaan.

LEVENSDUUR

De fluorescerende pigmenten zijn bijzonder gevoelig aan UV-stralen. Afhankelijk van de hoeveelheid UV licht zal het fluorescerende effect na enkele weken/maanden verdwijnen en wordt de folie langzaam wit.