

LAMINATIONS GRAFIPRINT

STREETFLOOR OUTDOOR

RÉFÉRENCE STREETFL

ÉDITION 30.09.2021 – SPÉCIFICATIONS PROVISOIRES

GRAFITYP

makes you stick

DESCRIPTION

Le Grafiprint STREETFLOOR est une lamination inusable en PVC polymère calendré transparent mat avec une couche antidérapante spéciale, pourvu de particules de verre, et avec un adhésif permanent.

COMPOSITION

FILM

PVC inusable polymère calendré transparent mat avec une couche antidérapante spéciale avec particules de verre - 350µm (R12).

ADHÉSIF

Adhésif acrylique transparent permanent, sensible à la pression, de base solvant.

PAPIER PROTECTEUR

Papier siliconisé clay-coated de 135 g/m²

APPLICATION

Grafiprint STREETFLOOR a été développé spécialement pour protéger des impressions qui doivent être appliquées à l'extérieur sur des surfaces rugueuses (béton, asphalte, trottoirs, parkings,...). Le film a une structure antidérapante spéciale pour limiter le risque de glissement.

Grafiprint STREETFLOOR était développé pour des applications à l'extérieur de courte durée (jusqu'à 6 mois).

→ EXTÉRIEUR

AVANTAGES DU PRODUIT

Bonnes caractéristiques antidérapantes (R12).

SUPPORTS D'IMPRESSION CORRESPONDANTS

Le Grafiprint STREETFLOOR est recommandé pour la protection du film d'impression STREETPRINT, si ce film doit être appliqué à l'extérieur au sol.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Propriétés techniques

HUMIDITÉ RELATIVE

50 ± 5%

TEMPÉRATURE

23 ± 2°C

	MÉTHODE	RÉSULTAT
1 Épaisseur film sans particules de verre (1) Épaisseur film avec particules de verre Épaisseur film + adhésif + papier protecteur	Din53370	80µm 350µm 510µm
2 Étirage jusqu'à rupture (longueur) (2) Étirage jusqu'à rupture (travers)	Din53455	> 175% > 175%
3 Tolérance dimensionnelle (3)	Finat 14	< 0,4mm
4 Adhésion après 20 minutes (4) Adhésion après 24 heures	Finat 1	11 N/25mm 14 N/25mm
5 Quickstick (5)	Finat 9	11 N
6 Durée de vie max. à l'extérieur (6)	-	6 mois (horizontal)
7 Limites de température lors de l'application Limites de température lors de l'utilisation	-	+5°C à +40°C -15°C à +90°C
8 Couleur impression dorsale	-	Gris
9 Résistance au glissement R12 (testé selon DIN 51130)		
10 Inflammabilité Si appliqué sur aluminium, verre, acier = autoextinguible		

(1) Moyenne

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Moyenne

(5) Moyenne

(6) conditions en Europe Centrale

LAMINATIONS GRAFITYP

STREETFLOOR OUTDOOR

RÉFÉRENCE STREETFL

ÉDITION 30.09.2021 – SPÉCIFICATIONS PROVISOIRES



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE

Tous les matériaux Grafiprint doivent être stockés dans leurs emballages originaux et avec les supports de protection originaux (de préférence verticalement).

Afin d'éviter des pertes de qualité, la lamination Grafiprint doit être stockée dans les meilleures conditions: dans une température entre 10/20°C et une humidité relative de 50%. Dans ces conditions, les matériaux Grafiprint peuvent être stockés pour une période de 2 ans.

ESSAIS DE COMPATIBILITÉ

Essais au préalable son souhaités pour s'assurer de la compatibilité!

IMPORTANT

Les données mentionnées dans cette fiche technique sont basées sur des tests, exécutés par Grafityp, qui nous semblent fiables. Les données représentent toujours une valeur moyenne, minimum ou maximum, et doivent être interprétées de cette façon. Elles ne servent que d'information, et n'offrent aucune garantie. L'utilisateur doit décider lui-même si le produit peut être utilisé pour son application spécifique.

La durée de vie attendue à l'extérieur réfère à l'utilisation à l'extérieur dans des conditions en Europe Centrale et aux applications verticales. Une application non-verticale peut diminuer la durée de vie jusqu'à 50%. La durée de vie attendue de nos films se base sur l'application professionnelle sur une surface sèche, dégraissée et convenable. Des conditions tropicales ou l'utilisation près d'une émission chimique peut influencer la durée de vie négativement.

Pour de plus amples informations, nous référons également à notre "Certificat de Garantie Grafiprint" général et à nos "Conditions Générales de Vente et de Livraison".

Sous réserve de modifications.