

# GRAFIPRINT LAMINATEN

## STREETFLOOR OUTDOOR

### REFERENTIE STREETFL

UITGAVE 30.09.2021 – VOORLOPIGE SPECIFICATIES

# GRAFITYP

makes you stick

#### BESCHRIJVING

Grafiprint STREETFLOOR is een slijtvast polymeer gekalanderd transparant mat PVC laminaat met een speciale antislip laag, voorzien van glaspartikels, en een permanente lijm.

#### SAMENSTELLING

##### FILM

350µm slijtvaste polymeer gekalanderde transparante matte PVC film met een speciale antislip laag met glaspartikels (R12).

##### LIJM

Transparante permanente drukgevoelige solvent-gebaseerde acryllijm.

##### RELEASE LINER

Gesiliconeerd clay-coated papier van 135 g/m<sup>2</sup>

#### TOEPASSINGSGEBIED

Grafiprint STREETFLOOR werd speciaal ontwikkeld voor de bescherming van prints die buiten op een ruwe ondergrond aangebracht worden (beton, asfalt, trottoirs, parkings,...).

De film heeft een speciale antislip structuur om het slipgevaar tot een minimum te beperken.

Grafiprint STREETFLOOR is bedoeld voor kortstondig buitengebruik (tot 6 maanden).

#### → BUITENGEBRUIK

#### PRODUCTVOORDELEN

Goede antislip eigenschappen (R12).

#### COMPATIBELE PRINT MEDIA

Grafiprint STREETFLOOR wordt aanbevolen ter bescherming van de Grafiprint printfilm STREETPRINT, indien die buiten op de vloer moet aangebracht worden.

#### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische eigenschappen

##### RELATIEVE VOCHTIGHEID

50 ± 5%

##### TEMPERATUUR

23 ± 2°C

	TESTMETHODE	RESULTAAT
1	Dikte vinyl zonder glaspartikels (1)	80µm
	Dikte vinyl met glaspartikels	350µm
	Dikte vinyl + lijm + release liner	510µm
2	Rek tot breuk (productielengte-richting) (2)	> 175%
	Rek tot breuk (dwarsrichting)	> 175%
3	Dimensionele tolerantie (3)	< 0,4mm
4	Kleefkracht na 20 minuten (4)	11 N/25mm
	Kleefkracht na 24 uren	14 N/25mm
5	Quickstick (5)	11 N
6	Max. levensduur bij buitengebruik (6)	6 maanden (horizontaal)
7	Temperatuurbereik bij aanbrenging	+5°C tot +40°C
	Temperatuurbereik bij gebruik	-15°C tot +90°C
8	Kleur rugbedrukking	-
9	Slipweerstand	Grijs
	R12 (getest volgens DIN 51130)	
10	Brandbaarheid	
	Indien aangebracht op aluminium, glas, staal = zelfdovend	

(1) Gemiddeld

(2) Minimum

(3) Maximum

(4) Gemiddeld

(5) Gemiddeld

(6) Midden-Europese omstandigheden

## **GRAFIPRINT LAMINATEN**

### **STREETFLOOR OUTDOOR**

### **REFERENTIE STREETFL**

UITGAVE 30.09.2021 – VOORLOPIGE SPECIFICATIES



#### **OPSLAGINSTRUCTIES**

Alle Grafityp materialen dienen steeds in hun originele verpakking en met de originele beschermingsflenzen te worden opgeslagen (bij voorkeur verticaal).

Om kwaliteitsverlies te vermijden, dient het Grafityp laminaat bovendien in geschikte omstandigheden te worden opgeslagen, d.w.z. bij een temperatuur tussen 10/20°C en een relatieve vochtigheid van 50%. Onder deze omstandigheden kunnen de Grafityp materialen twee jaar worden opgeslagen.

#### **COMPATIBILITEITSTESTS**

Voorafgaandelijke compatibiliteitstests zijn steeds aanbevolen!

#### **BELANGRIJK**

De gegevens vermeld in deze product data sheet zijn gebaseerd op tests, die door Grafityp uitgevoerd werden, en die wij betrouwbaar achten. De gegevens stellen steeds een gemiddelde, een minimum of een maximum waarde voor, en dienen ook als dusdanig te worden beschouwd. Zij dienen enkel ter informatie en bieden geen enkele garantie. Het is aan de gebruiker om uit te maken of het product geschikt is voor zijn specifieke toepassing.

De levensduurverwachting bij buitengebruik geldt voor gebruik onder Midden-Europese omstandigheden en bij verticale aanbrenging. Niet verticale toepassingen kunnen de levensduur met 50% verminderen. De levensduurverwachting van onze films is gebaseerd op het professioneel aanbrengen op een droge, vetvrije en geschikte ondergrond. Tropische omstandigheden of het gebruik in de buurt van chemische emissie kan de levensduur ongunstig beïnvloeden.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij tevens naar ons algemeen "Grafityp Garantiecertificaat" en onze "Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden".

Wijzigingen voorbehouden.